

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11126621 A**

(43) Date of publication of application: **11.05.99**

(51) Int. Cl

**H01M 8/02**

**H01M 8/10**

(21) Application number: **09288927**

(22) Date of filing: **21.10.97**

(71) Applicant: **NISSHIN STEEL CO LTD  
TOYOTA MOTOR CORP**

(72) Inventor: **FUKUI YASUSHI  
MATSUNO MASANORI  
SAITO MINORU**


**(54) SEPARATOR FOR LOW-TEMPERATURE TYPE  
FUEL CELL**

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a separator made of metal for a low-temperature type fuel cell excelling in acid resistance and conductivity, and suppressing the amount of Joule heat generated by contact resistance.

**SOLUTION:** In this separator, stainless steel is used as a base material 15 and a Ni-Cr plating layer 14 having dispersed carbonous particles 13 is formed on a surface of the base material. Carbon black or graphite particles are used as the carbonous particles 13 to be dispersed in the Ni-Cr plating layer 14. Preferably, the Ni-Cr plating layer 14 contains Cr of 5 to 60 wt.% and, if necessary, Mo of 0.3 to 40 wt.%. Because the separator has low contact resistance, generation of Joule heat is suppressed which causes heat loss when many cells are layered. Molding of a shape needed by a separator can be accomplished by pressing, blanking, or the like.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-126621

(43) 公開日 平成11年(1999) 5月11日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

H 0 1 M 8/02  
8/10

識別記号

F I

H 0 1 M 8/02  
8/10

B

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平9-288927

(22) 出願日 平成9年(1997)10月21日

(71) 出願人 000004581

日新製鋼株式会社  
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

(71) 出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社  
愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72) 発明者 福居 康

大阪府堺市石津西町5番地 日新製鋼株式  
会社技術研究所内

(72) 発明者 松野 雅典

大阪府堺市石津西町5番地 日新製鋼株式  
会社技術研究所内

(74) 代理人 弁理士 小倉 亘

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 低温型燃料電池用セバレータ

(57) 【要約】

【目的】 耐酸性及び導電性に優れ、接触抵抗に起因するジュール熱の発生量を抑えた低温型燃料電池用金属製セバレータを得る。

【構成】 このセバレータは、ステンレス鋼を基材15とし、カーボン系粒子13を分散させたNi-Cr系めっき層14が基材表面に形成されている。Ni-Cr系めっき層14に分散させるカーボン系粒子13としては、カーボンブラック又は黒鉛粒子が使用される。Ni-Cr系めっき層14は、5～60重量%のCr、必要に応じて0.3～40重量%のMoを含むものが好ましい。

【効果】 接触抵抗が低いセバレータであるため、多数のセルを積層した場合にも熱損失となるジュール熱の発生が抑えられる。しかも、プレス成形、打ち抜き加工等によってセバレータとして必要な形状に成形できる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ステンレス鋼を基材とし、カーボン系粒子が分散した Ni-Cr 系めっき層が基材表面に形成されており、且つカーボン系粒子が Ni-Cr 系めっき層の表層に露出している低温型燃料電池用セバレータ。

【請求項 2】 カーボン系粒子がカーボンブラック又は黒鉛粒子である請求項 1 記載の低温型燃料電池用セバレータ。

【請求項 3】 Ni-Cr 系めっき層の Cr 濃度が 5～60 重量%である請求項 1 又は 2 記載の低温型燃料電池用セバレータ。

【請求項 4】 Ni-Cr 系めっき層が更に 0.3～40 重量%の Mo を含む請求項 1～3 の何れかに記載の低温型燃料電池用セバレータ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、固体高分子型燃料電池を始めとする低温で稼動する燃料電池の金属製セバレータに関する。

## 【0002】

【従来の技術】 燃料電池のなかでも、固体高分子型の燃料電池は、100℃以下の温度で動作可能であり、短時間で起動する長所を備えている。また、各部材が固体からなるため、構造が簡単でメンテナンスが容易である、振動や衝撃に曝される用途にも適用できる。更に、出力密度が高いため小型化に適し、燃料効率が高く、騒音が小さい等の長所を備えている。これらの長所から、電気自動車搭載用としての用途が検討されている。ガソリン自動車と同等の走行距離を出せる燃料電池を自動車に搭載できると、NO<sub>x</sub>、SO<sub>x</sub>の発生がほとんどなく、CO<sub>2</sub>の発生が半減する等のように環境に対して非常にクリーンなものになる。固体高分子型燃料電池は、分子中にプロトン交換基をもつ固体高分子樹脂膜がプロトン導電性電解質として機能することを利用したものであり、他の形式の燃料電池と同様に固体高分子膜の一侧に水素等の燃料ガスを流し、他側に空気等の酸化性ガスを流す構造になっている。

【0003】 具体的には、固体高分子膜 1 は、図 1 に示すように両側に空気電極 2 及び水素電極 3 が接合され、それぞれガasket 4 を介してセバレータ 5 を対向させている。空気電極 2 側のセバレータ 5 には空気供給口 6、空気排出口 7 が形成され、水素電極 3 側のセバレータ 5 には水素供給口 8、水素排出口 9 が形成されている。セバレータ 5 には、水素 g 及び酸素又は空気 o の導通及び均一分配のため、水素 g 及び酸素又は空気 o の流動方向に延びる複数の溝 10 が形成されている。また、発電時に発熱があるため、給水口 11 から送り込んだ冷却水 w をセバレータ 5 の内部に循環させた後、排水口 12 から排出させる水冷機構をセバレータ 5 に内蔵させている。水素供給口 8 から水素電極 3 とセバレータ 5 との

間隙に送り込まれた水素 g は、電子を放出したプロトンとなって固体高分子膜 1 を透過し、空気電極 2 側で電子を受け、空気電極 2 とセバレータ 5 との間隙を通過する酸素又は空気 o によって燃焼する。そこで、空気電極 2 と水素電極 3 との間に負荷をかけると、電力を取り出すことができる。

【0004】 燃料電池は、1セル当りの発電量が極く僅かである。そこで、図 1 (b) に示すようにセバレータ 5、5 で挟まれた固体高分子膜を 1 単位とし、複数のセルを積層することによって取出し可能な電力量を大きくしている。多数のセルを積層した構造では、セバレータ 5 の抵抗が発電効率に大きな影響を及ぼす。発電効率を向上させるためには、導電性が良好で接触抵抗の低いセバレータが要求され、リン酸塩型燃料電池と同様に黒鉛質のセバレータが使用されている。黒鉛質のセバレータは、黒鉛ブロックを所定形状に切り出し、切削加工によって各種の孔や溝を形成している。そのため、材料費や加工費が高く、全体として燃料電池の価格を高騰させると共に、生産性を低下させる原因になっている。しかも、材質的に脆い黒鉛でできたセバレータでは、振動や衝撃が加えられると破損する虞れが大きい。そこで、プレス加工やパンチング加工等によって金属板からセバレータを作ることが特開平 8-180883 号公報で提案されている。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、酸素又は空気 o が通過する空気電極 2 側は、酸性度が pH 2～3 の酸性雰囲気にある。このような強酸性雰囲気に耐え、しかもセバレータに要求される特性を満足する金属材料は、これまでのところ実用化されていない。たとえば、酸性雰囲気に耐える金属材料としてステンレス鋼等の耐酸性材料が考えられる。これらの材料は、表面に形成した強固な不動態皮膜によって耐酸性を呈するものであるが、不動態皮膜によって表面抵抗や接触抵抗が高くなる。接触抵抗が高くなると、接触部分で多量のジュール熱が発生し、大きな熱損失となり、燃料電池の発電効率を低下させる。他の金属板でも、接触抵抗を高くする酸化膜が常に存在するものがほとんどである。

【0006】 表面に酸化皮膜や不動態皮膜を形成しない金属材料としては、Au が知られている。Au は、酸性雰囲気にも耐えるが、非常に高価な材料であるため燃料電池のセバレータ材としては実用的でない。Pt は、酸化皮膜や不動態皮膜が形成されにくい金属材料であり、酸性雰囲気にも耐えるが、Au と同様に非常に高価な材料であるため実用的でない。本発明は、このような問題を解消すべく案出されたものであり、カーボン粒子を分散させた Ni-Cr 系めっき層をステンレス鋼表面に形成させることにより、耐酸性を確保しながら良好な導電性及び低い接触抵抗を示す金属製セバレータを提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明の低温型燃料電池用セバレータは、その目的を達成するため、ステンレス鋼を基材とし、カーボン系粒子が分散したNi-Cr系めっき層が基材表面に形成されており、且つカーボン系粒子がNi-Cr系めっき層の表層に露出していることを特徴とする。Ni-Cr系めっき層に分散させるカーボン系粒子としては、カーボンブラック又は黒鉛粒子が使用される。Ni-Cr系めっき層は、5～60重量%のCrを含み、更には必要に応じて0.3～40重量%のMoを含むものが好ましい。

【0008】

【作用】本発明の低温型燃料電池用セバレータは、図2に示すように、カーボンブラック、黒鉛粉末等のカーボン系粒子13が分散したNi-Cr系めっき層14をステンレス鋼基材15の表面に形成させている。このセバレータは、図1に示す固体高分子型燃料電池の外に、アルカリ型燃料電池等の燃料電池用セバレータとしても使用できる。カーボンブラックや黒鉛粉末は、純度が高く、不純物に起因する酸化膜や他の皮膜を生成させる等の問題がないので、カーボン系粒子13として好適である。また、高純度であることから、耐酸性にも優れ、燃料電池の固体高分子膜を汚染することもない。この点、石油、石炭等の未燃焼生成物である煤やタールでは、多量に含まれている不純物に起因して酸化膜や他の皮膜が生成し易い。更に、不純物によって固体高分子膜が汚染され、燃料電池自体の性能を低下させる虞れもある。

【0009】カーボン系粒子13は、表面に酸化膜を生成することがなく、低い接触抵抗及び優れた耐酸性を示す。また、セバレータと接触する空気電極や水素電極等が主としてカーボン系の材料でできている。そのため、カーボン系粒子を分散させたNi-Cr系めっき層14は電極に対する馴染みが良く、接触抵抗を一層低下させる。したがって、多数のセルを積層した構造の燃料電池であっても、発生するジュール熱が少なく、発電効率が向上する。しかも、カーボン系粒子13をNi-Cr系めっき層14で担持しているため、プレス加工、打ち抜き加工等によってめっき層14からカーボン系粒子13が脱落することが抑制される。したがって、めっき後のステンレス鋼基材は、セバレータとして必要な形状に加工される。

【0010】

【実施の形態】本発明のセバレータは、耐酸性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼やオーステナイト・フェライト二相系ステンレス鋼をステンレス鋼基材15として使用している。基材の要求特性としては、酸化性雰囲気中の酸による腐食だけではなく、非酸化性の酸による腐食にも耐えることが必要であることから、Crに加えてNiを合金成分として添加することにより耐酸性を向上させる。基材15自体の耐酸性が優れているため、Ni

-Cr系めっき層14にピンホールやクラック等があって腐食性雰囲気中に曝された場合でも、十分な耐久性をもつセバレータとなる。

【0011】使用可能なオーステナイト系ステンレス鋼は、14～35重量%のCr濃度及び5～60重量%のNi濃度をもつ。たとえば、C：0.008～0.2重量%、Si：0.05～5.0重量%、Mn：0.1～5.0重量%、Ni：5.0～60重量%、Cr：14～35重量%を含む組成をもつものが使用される。使用可能なオーステナイト・フェライト二相系ステンレス鋼は、17～35重量%のCr濃度及び2～60重量%のNi濃度をもつ。たとえば、C：0.008～0.2重量%、Si：0.05～5.0重量%、Mn：0.1～5.0重量%、Ni：2.0～60重量%、Cr：17～35重量%を含む組成をもつものが使用される。基材のCr濃度が14重量%未満では、酸化性の酸による腐食雰囲気中での耐酸性が低い。逆に、35重量%を超えるCr濃度では、ステンレス鋼の変形抵抗が大きく、プレス加工等の加工が困難になる。Ni濃度が2重量%未満では、非酸化性の酸による腐食雰囲気中での耐酸性が低い。この耐酸性は、Ni含有量60重量%で飽和し、それ以上添加しても増量に見合った効果がみられず、材料コストの上昇を招く。

【0012】基材の耐酸性を更に高めるため、Mo、Cu、N等の1種又は2種以上を添加しても良い。すなわち、単位面積当りの電流値を上げて出力密度を増加させる燃料電池では、pHが低下することから、より耐酸性に優れたステンレス鋼基材が必要になる。そこで、Mo：0.2～7重量%、Cu：0.1～5重量%、N：0.02～0.5重量%の1種又は2種以上を添加することにより耐酸性を改善する。また、場合によっては、少量のTi、Nb、Zr等の添加によっても耐酸性を高めることができる。

【0013】ステンレス鋼基材15の表面に、カーボン系粒子13を分散させたNi-Cr系めっき層14を形成する。カーボン系粒子13が分散しためっき層14は、蒸着めっき、電気めっき等によって形成される。蒸着めっきでは、活性化処理したステンレス鋼の表面にカーボン系粒子を散布した後、所定の流量比でNi蒸気及びCr蒸気をステンレス鋼表面に導入し蒸着させる。電気めっきでは、カーボン系粒子を懸濁させた塩化ニッケル+塩化クロム混合浴等のめっき浴を用い、Ni、Crと共にカーボン系粒子を共沈させる。カーボン系粒子13は、図2(a)に示すように、表層に露出した状態でNi-Cr系めっき層14に分散されている。カーボン系粒子13の露出状態は、Ni-Cr系めっき層14の形成条件を調整することによって得られる。また、カーボン系粒子13の上に積層される金属層に密着性が低いことから、金属層が自然に脱落するため、特別な露出処理を必要とせずカーボン系粒子13を露出させること

もできる。金属層が脱落し難い場合、必要に応じNi-Cr系めっき層14をブラッシングすると、カーボン系粒子13の上にある金属層が容易に除去される。

【0014】比較的粒径の大きな黒鉛粒子をカーボン系粒子13として使用するとき、図2(a)に示すように個々のカーボン系粒子13がNi-Cr系めっき層14に分散する。Ni-Cr系めっき層14の膜厚がカーボン系粒子13の粒径にほぼ等しいとき、カーボン系粒子13は、表層側とステンレス鋼基材15との間に直接的な導通路を形成する。Ni-Cr系めっき層が厚くステンレス鋼基材15の上に形成される場合(図2b)、直接的な導通路が少なくなるものの、表層にカーボン系粒子13が露出していることから接触抵抗が小さくなる。また、Ni-Cr系めっき層14に分散しているカーボン系粒子13によって、めっき層自体の導電性も改善される。

【0015】カーボンブラックをカーボン系粒子13として使用する場合、カーボンブラックは粒径が1 $\mu$ m以下で凝集し易い性質をもっているため、図2(c)又は図2(d)に示すように凝集体16としてNi-Cr系めっき層14に分散される。この場合にも、同様に接触抵抗が低い表面をもつセバレータが得られる。カーボン系粒子13が接触抵抗及び導電性を改善する作用は、めっき層14に0.01~500mg/m<sup>2</sup>の割合でカーボン系粒子13を分散させるとき顕著になる。分散量が0.01mg/m<sup>2</sup>未満ではカーボン系粒子が少なすぎ、表面に露出する粒子が少なくなり、他と接触するカーボン粒子の面積が少なく、十分な接触抵抗改善効果が\*

\*得られない。逆に、500mg/m<sup>2</sup>を超える分散量では、接触抵抗の改善効果が飽和するだけでなく、めっき層が脆くなり、剥離し易くなる。

【0016】カーボン系粒子13を分散させたNi-Cr系めっき層14は、酸化性の酸及び非酸化性の酸に対して優れた耐酸性を示す。すなわち、低温型燃料電池に組み込まれるセバレータは、空気又は酸素が流通する酸化性雰囲気中に曝されると同時に、隙間部分では酸素のない非酸化性雰囲気中に曝される。Ni-Cr系めっき層14は、このような雰囲気において優れた耐酸性を示し、セバレータの耐久性を向上させる。Ni-Cr系めっき層14は、酸化性雰囲気及び非酸化性雰囲気の双方における耐酸性を確保するため、Cr濃度を5~60重量%の範囲に調整したものが好ましい。Cr濃度が5重量%に満たないと、酸化性の雰囲気中で十分な耐酸性が得られない。逆に60重量%を超えるCr濃度では、Ni含有量が少なくなり、非酸化性の雰囲気における耐酸性が低くなる。耐酸性は、Ni-Cr系めっき層14に0.3~40重量%のMoを添加することによって更に向上する。Moの効果は、0.3重量%以上で顕著になるが、40重量%を超える添加量では却って耐酸性が低下する。

【0017】

【実施例】表1に示した成分・組成をもつステンレス鋼を基材とし、カーボン系粒子分散Ni-Cr系めっき層を基材表面に蒸着めっき又は電気めっきで形成した。

【0018】

表1：実施例で使用したステンレス鋼の種類

| 鋼種                   | 合金成分及び含有量 (重量%, 残部はFe及び不純物) |      |      |      |      |     |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|
|                      | C                           | Si   | Mn   | Ni   | Cr   | Mo  | Cu   | N    |
| A                    | 0.05                        | 0.57 | 0.91 | 8.9  | 18.5 | -   | -    | -    |
| B                    | 0.02                        | 0.48 | 0.55 | 25.3 | 24.5 | 5.1 | 0.52 | 0.15 |
| C                    | 0.01                        | 0.83 | 0.66 | 6.1  | 24.8 | 3.0 | 0.45 | 0.13 |
| 鋼種A：オーステナイト系         |                             |      |      |      |      |     |      |      |
| 鋼種B：オーステナイト系         |                             |      |      |      |      |     |      |      |
| 鋼種C：オーステナイト・フェライト2相系 |                             |      |      |      |      |     |      |      |

【0019】実施例1：(蒸着めっきでNi-Cr系めっき層を形成)

カーボン系粒子として平均粒径2 $\mu$ mの黒鉛粉末及び平均粒径0.03 $\mu$ mのカーボンブラックを使用した。真空チャンバ内でステンレス鋼板の表面を活性化した後、カーボン系粒子をまぶしたフェルトでステンレス鋼の表面を擦り、付着量3~15g/m<sup>2</sup>でカーボン系粒子をステンレス鋼表面に付着させた。次いで、同じ真空チャンバ内で蒸着速度0.005 $\mu$ m/秒でNi、Crを同時スパッタリング蒸着した。形成されたNi-Cr系め

っき層は、めっき層の金属成分を基準にしたCr濃度が23重量%、膜厚が0.5 $\mu$ mであり、黒鉛粒子又はカーボンブラックがそれぞれ図2(a)又は(c)に示すように分散していた。

【0020】実施例2：(電気めっきでNi-Cr系めっき層を形成)

めっき浴として、NiCl<sub>2</sub> 0.6mol/l、CrCl<sub>3</sub> 0.9mol/l、NH<sub>4</sub>Cl 2.2mol/l、H<sub>2</sub>BO<sub>3</sub> 0.8mol/l、グリシン1.2mol/l、界面活性剤3重量%を含み、平均粒径2 $\mu$ mの黒鉛粉末又は平

均粒径 $0.03\mu\text{m}$ のカーボンブラックを $300\text{g/l}$ の割合で懸濁させた水溶液を使用した。表面活性化処理したステンレス鋼板を温度 $40^\circ\text{C}$ に保持しためっき浴に浸漬し、電流密度 $10\text{A/dm}^2$ で電気めっきした。形成されたNi-Cr系めっき層は、めっき層の金属成分を基準にしたCr濃度が40重量%、膜厚が $5\mu\text{m}$ であり、黒鉛粒子又はカーボンブラックがそれぞれ図2

(b)又は(d)に示すように分散していた。

【0021】カーボン系粒子分散めっき層が形成されたステンレス鋼基材15について、接触抵抗及び耐酸性を調査した。接触抵抗に関しては、荷重 $10\text{kg/cm}^2$ でステンレス鋼基材15にカーボン電極材を接触させ、両者の間の接触抵抗を測定した。耐酸性に関しては、ステンレス鋼基材15を浴温 $90^\circ\text{C}$ 、pH2の硫酸水溶液に浸漬し、腐食減量を測定した。比較のため、めっきしていないステンレス鋼基材及びNiめっき、Cuめっき、Crめっきを施したステンレス鋼基材についても、同様に接触抵抗及び耐酸性を調査した。表2の調査結果\*

\*にみられるように、カーボン系粒子分散Ni-Cr系めっき層を形成した試験番号1~12のステンレス鋼基材は、何れも接触抵抗が低く、耐酸性に優れており、燃料電池用セパレータに要求される特性を備えていることが判る。

【0022】これに対し、Ni-Cr系めっき層が形成されていない試験番号13~15のステンレス鋼板は、何れも接触抵抗が高く、燃料電池用セパレータとして使用できなかった。めっきを施したステンレス鋼であっても、低い接触抵抗及び良好な耐酸性を呈するものが得られなかった。すなわち、Niめっき層が形成された試験番号16では耐酸性が不足し、Cuめっき層が形成された試験番号17では接触抵抗が大きく耐酸性も不足していた。また、Crめっき層が形成された試験番号18では、耐酸性が若干改善されているものの、接触抵抗が依然として大きな値を示した。

【0023】

表2：カーボン系粒子分散めっき層が接触抵抗及び耐酸性に及ぼす影響

| 試験<br>番号 | 鋼<br>種 | めっき層                      | 付 着 粉 末  | 接触抵抗<br>$\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ | 腐食減量<br>$\text{g/m}^2\cdot\text{h}$ | 区<br>分           |
|----------|--------|---------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|
| 1        | A      | Cr 23%の<br>Ni-Cr<br>系めっき層 | カーボンブラック | 5  | 0.00023                             | 実<br>施<br>例<br>1 |
| 2        | B      |                           | "        | 5  | 0.00010                             |                  |
| 3        | C      |                           | "        | 4  | 0.00011                             |                  |
| 4        | A      |                           | 黒 鉛      | 10                                       | 0.00019                             |                  |
| 5        | B      |                           | "        | 9  | 0.00010                             |                  |
| 6        | C      |                           | "        | 10                                       | 0.00012                             |                  |
| 7        | A      | Cr 40%の<br>Ni-Cr<br>系めっき層 | カーボンブラック | 6  | 0.00035                             | 実<br>施<br>例<br>2 |
| 8        | B      |                           | "        | 6  | 0.00018                             |                  |
| 9        | C      |                           | "        | 6  | 0.00018                             |                  |
| 10       | A      |                           | 黒 鉛      | 12                                       | 0.00030                             |                  |
| 11       | B      |                           | "        | 11                                       | 0.00010                             |                  |
| 12       | C      |                           | "        | 11                                       | 0.00015                             |                  |
| 13       | A      | めっきしていない<br>ステンレス鋼        |          | 307                                      | 0.00090                             | 比<br>較<br>例      |
| 14       | B      |                           |          | 279                                      | 0.00011                             |                  |
| 15       | C      |                           |          | 288                                      | 0.00012                             |                  |
| 16       | B      | Niめっき                     |          | 26                                       | 0.17                                |                  |
| 17       | B      | Cuめっき                     |          | 120                                      | 0.098                               |                  |
| 18       | B      | Crめっき                     |          | 36                                       | 0.0025                              |                  |

【0024】

50 【発明の効果】以上に説明したように、本発明のセパレ

ータは、耐酸性の良好なステンレス鋼を基材とし、カーボン系粒子を分散させたNi-Cr系めっき層を基材表面に形成することにより、導電性及び耐酸性を改善している。そのため、多数のセルを積層した構造をもつ低温型燃料電池用のセパレータとして使用するとき、強酸性雰囲気においても腐食が少ない優れた耐久性を示すと共に、多数のセルを積層したときに発生しがちな熱損失を抑制し、発電効率の高い燃料電池を形成することが可能になる。また、プレス加工や打ち抜き加工によって必要形状に加工されるため、材料コストや製造コスト等を下げ、低温型燃料電池が生産性良く製造される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 従来の固体高分子膜を電解質として使用した燃料電池の内部構造を説明する断面図(a)及び分解斜視図(b)


【図2】 黒鉛粉末分散Ni-Cr系蒸着めっき層が形\*

\*成されたステンレス鋼基材(a)、黒鉛粉末分散Ni-Cr系電気めっき層が形成されたステンレス鋼基材(b)、カーボンブラック分散Ni-Cr系蒸着めっき層が形成されたステンレス鋼基材(c)及びカーボンブラック分散Ni-Cr系電気めっき層が形成されたステンレス鋼基材(d)


【符号の説明】

- 1: 固体高分子膜    2: 空気電極    3: 水素電極  
4: ガスケット  
5: セパレータ    6: 空気供給口    7: 空気排出口  
8: 水素供給口  
9: 水素排出口    10: 溝    11: 給水口    12: 排水口  
13: 黒鉛粒子    14: Ni-Cr系めっき層    15: ステンレス鋼基材  
16: カーボンブラックの凝集体

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 斎藤 実

大阪府堺市石津西町5番地 日新製鋼株式会社技術研究所内